

Drahtelektroden für das Schutzgasschweißen MAG/MSG		DR-SG 4337	
Normbezeichnungen	EN ISO 14343-A (EN ISO 14343-B Werkstoff-Nr. AWS/ASME-A5.9		: G 29 9 : 312) : 1.4337 : ER 312
Eigenschaften/ Anwendungen	Massivdrahtelektrode zum Schweißen artgleicher und artverschiedener Stähle. Das Schweißgut besitzt hohe Rissicherheit und ist daher besonders für schwer schweißbare Stähle und Pufferlagen geeignet. Zunderbeständig bis 1100 °C.		
Drahtanalyse (Richtwerte)	C 0,150 Cr 28,00-32,00	Si 1,000 Mo 0,500	Mn 1,00-2,50 P 0,030 Cu 0,500
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes	Schutzgas M 1 Streckgrenze Re >450 MPa Zugfestigkeit Rm >650 MPa Dehnung A (Lo=5do) > 15 % Kerbschlagarbeit ISO-V Av >100 J bei 20 °C		
Schutzgase	M 12, M 13 nach EN ISO 14175		
Zulassungen			
Ausbringung			
Stromart/Polung Schweißpositionen	DC (=) + PA, PB, PC, PE, PF, (PG) nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F, 2G, 4G, 3G, (3G) nach ASME IX		
Empfohlene Arbeitsparameter	Abmessung:	1,00 1,20	mm
	Spannung:	15-28 15-29	V
	Stromstärke:	80-240 100-300	A
Werkstoffe	siehe Produktinformation		
Lieferformen	Spulen nach DIN 8559, EN 759, EN ISO 544 und EN ISO 14344 Durchmesser in mm: 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,60		
Statistische Warennummer: 72230019			

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)